

(19)



**Eur päisches Patentamt**  
**Europ an Patent Office**  
**Office eur péen des brevets**

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 115 033****A2**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 83112869.9

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: **B 32 B 27/36**  
**B 32 B 7/02**

(22) Anmeldetag: 21.12.83

(30) Priorität: 30.12.82 DE 3248670

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
08.08.84 Patentblatt 84/32(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB LU NL(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**  
Postfach 80 03 20  
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)(72) Erfinder: **Monzer, Helmut**  
Rheingastrasse 176  
D-6200 Wiesbaden(DE)(64) **Polyestermehrschichtfolie mit thermoplastisch prägbarer Innenschicht.**

(57) Der Anmeldungsgegenstand betrifft eine, vorzugsweise durch Coextrusion hergestellte, Dreischichtfolie aus Polyestern, die prägbare ist und die auch bei höheren Temperaturen keine Klebeigung am Prägewerkzeug zeigt und bei der bei einer anwendungstechnisch notwendigen thermischen Belastung sich die Prägetiefe nicht oder nur unwesentlich ändert.

Die Polyesterdreischichtfolie besitzt Außenschichten, die höhere Schmelzpunkte als die Zwischenschicht aufweisen. Bevorzugt bestehen die Außenschichten aus Polyethylenterephthalat und die Zwischenschicht aus einem Copolyester.

**EP 0 115 033 A2**

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

82/K 074

20. Dezember 1983  
WLJ-Dr.Kn-df

Polyestermehrschichtfolie mit thermoplastisch prägbarer  
Innenschicht

- Die vorliegende Erfindung betrifft eine prägbare, biaxial  
gestreckte und thermofixierte Mehrschichtfolie aus Poly-  
estern mit unterschiedlichen Schmelzpunkten.  
Außerdem betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur  
Herstellung der Mehrschichtfolie.
- 10   Aus der DE-AS 24 02 120 ist ein integraler wärmegehärte-  
ter, biaxial orientierter Kompositfilm aus einer trans-  
parenten Polyethylenterephthalatschicht mit einer glatten  
frei liegenden Hauptoberfläche und einer darauf angeord-  
neten transparenten Copolyesterschicht bekannt, wobei die  
15   Copolyesterschicht eine frei liegende matte Hauptober-  
fläche aufweist.

- Der dort geschilderte Anmeldungsgegenstand ist haupt-  
sächlich zur Verwendung als Unterlagenschicht für druck-  
empfindliche Klebestreifen vorgesehen. Die Filme weisen  
20   eine zum Zeichnen und Schreiben geeignete Oberfläche auf,  
die von der matten Copolyesteroberfläche herrührt.

- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es jedoch, eine  
Prägefolie zu schaffen, die durch den eingangs geschil-  
derten Stand der Technik nicht zu verwirklichen ist, da  
der dort beschriebene Copolyester an den entsprechenden  
Behandlungswalzen, auch schon bei niedrigen Temperaturen  
zum Kleben neigt (siehe die später folgende Tabelle 3).  
25   Weiterhin soll die erfindungsgemäße Folie bei höheren  
30   Temperaturen prägbar sein, damit die Prägetiefe, auch

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 2 -

unter der anwendungstechnisch notwendigen Belastung bei höheren Temperaturen, erhalten bleibt.

5 Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Mehrschichtfolie der eingangs genannten Gattung, deren kennzeichnende Merkmale darin zu sehen sind, daß die Folie aus zwei außenliegenden Polyesterschichten besteht, zwischen die eine niedriger schmelzende Polyesterschicht eingebettet ist, und daß  
10 die Folie bei höheren Temperaturen prägbar ist und bei einer anwendungstechnisch notwendigen Thermobehandlung die vorgegebene Prägetiefe weitgehend beibehält.

Es hat sich bei der Erfindung gezeigt, daß durch Ab-  
15 deckung der den niedrigeren Schmelzpunkt aufweisenden Mittelschicht durch die höher schmelzenden Polyester-schichten die Verprägbareit sehr gut ist, daß keine Klee-beneigung zum Werkzeug während des Prägevorganges ent-steht und daß höhere Temperaturen beim Prägevorgang ange-  
20 wendet werden können so daß die Prägetiefe auch bei Belastung bei höheren Temperaturen erhalten bleibt.

In bevorzugter Weise werden für die Außenschichten als Polyester Polyethylenterephthalat mit einer Schmelztem-  
25 peratur zwischen 240 und 260°C und für die Zwischen-schicht ein Copolyester mit einer Schmelztemperatur zwi-schen 190 und 230°C eingesetzt.

Insbesondere besitzt die erfindungsgemäße Mehrschichtfo-  
30 lie einen asymmetrischen Aufbau; die außenliegende Poly-esterschicht, von der die Prägung ausgehend vorgenommen

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 3 -

wird, ist bevorzugt in ihrer Stärke dünner als die zweite außenliegende Polyesterschicht, welche der Seite, von der die Prägung vorgenommen wird, gegenüber angeordnet ist. Die Dicke der Mehrschichtfolie beträgt vorzugsweise 5 bis 350  $\mu\text{m}$ , besonders bevorzugt 10 bis 200  $\mu\text{m}$ . Dabei weist die außenliegende Polyesterschicht, von der die Prägung ausgehend vorgenommen wird, eine Dicke von wenigstens 0,01  $\mu\text{m}$  auf, bevorzugt von 0,1 bis 10  $\mu\text{m}$ , ganz besonders bevorzugt von 0,1 bis 5  $\mu\text{m}$ . Die Dicke der Zwischenschicht beträgt wenigstens 0,5  $\mu\text{m}$ , bevorzugt liegt sie zwischen 1 und 100  $\mu\text{m}$ , besonders bevorzugt zwischen 2 und 40  $\mu\text{m}$ . Die zweite außenliegende Polyesterschicht, welche der Seite, von der die Prägung vorgenommen wird, gegenüber angeordnet ist, weist eine Dicke von wenigstens 1  $\mu\text{m}$  auf, bevorzugt von 1 bis 100  $\mu\text{m}$ , besonders bevorzugt von 5 bis 50  $\mu\text{m}$ .

Bevorzugt ist außerdem, daß die als Zwischenschicht eingesetzten Copolyester neben Ethylenterephthalateinheiten zwischen 5 und 95 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 5 und 50 Gew.-%, Ethylenisophthalateinheiten enthalten.

Die Folien werden nach den üblichen, allgemein bekannten Verfahren extrudiert, biaxial gestreckt und thermofixiert.

Bevorzugt wird die Dreischichtfolie durch Koextrusion hergestellt.

Die vorliegende Erfindung wird durch die anschließenden Beispiele dargestellt, ohne daß eine Einschränkung

- 4 -

hierauf bestehen soll.

Beispiel 1

- 5 Ein granuliertes Polyethylenterephthalat mit einer  
Intrinsic-Viskosität von 0,63 wurde in einen herkömmli-  
chen Coextruder eingeführt und zusammen mit einem granu-  
lierten Copolyester mit einer Intrinsic-Viskosität von  
0,62, bestehend aus 18 Gew.-% Ethylenisophthalat und  
10 82 Gew.-% Ethylenterephthalat, coextrudiert, wobei der  
Copolyester die Zwischenschicht zwischen den beiden  
außenliegenden Polyethylenterephthalatschichten bildete.  
Die Schmelzeströme wurden über einen Adapter einer Ein-  
schichtdüse zugeführt.
- 15 Der Schmelzefilm von 350/ $\mu$ m wurde einer auf 20°C ge-  
kühlten Walze zugeführt und dort abgekühlt.

Danach wurde die Folie einem Längsstreckwerk zugeführt,  
wobei nach Aufheizung der Vorfolie auf 80°C eine Längs-  
20 streckung der Folie um 300 % durch die unterschiedlichen  
Umfangsgeschwindigkeiten der angetriebenen Walzen er-  
folgte.

Die einachsige längsgestreckte Folie wurde anschließend  
bei 100°C um das 3,3-fache quergestreckt und unter Span-  
25 nung bei 220°C thermofixiert.

Die Folie hatte nach der Streckung eine Gesamtdicke von  
35  $\mu$ m, wobei die Innenschicht des Copolyesters 30  $\mu$ m  
betrug.

Die Folie wurde mittels einer hydraulischen Presse mit  
30 einem Prägwerkzeug unter einem Druck von 5 N/mm<sup>2</sup> bei  
unterschiedlichen Temperaturen geprägt und die Prägtiefe

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 5 -

und die Klebeneigung am Prägewerkzeug im Hinblick auf das Verhalten der Folien des Standes der Technik (DE-AS 24 02 120) verglichen.

Die so behandelten geprägten Folien wurden bei unterschiedlichen Temperaturen im Trockenschrank 60 s lang behandelt und die Prägetiefe vor und nach der Thermobehandlung mittels eines Oberflächenmeßgerätes (Perth-O-Meter) gemessen.

10   Beispiel 2

Es wurde nach der gleichen Technologie wie in Beispiel 1 gearbeitet, nur mit dem Unterschied, daß der Folienaufbau aus Außenschichten von 0,4 und 19,6  $\mu\text{m}$  Polyethylenterephthalat und einer Zwischenschicht von 15  $\mu\text{m}$  Copolyester bestand.

Vergleichsbeispiel A

Es wurde gemäß Beispiel 1 gearbeitet mit dem Unterschied, daß nur eine Zweischichtfolie (35  $\mu\text{m}$ ) entsprechend dem Stand der Technik hergestellt wurde (DE-AS 24 02 120), wobei die Copolyesterschicht 25  $\mu\text{m}$  betrug.

Vergleichsbeispiel B

Es wurde gemäß Beispiel 1 gearbeitet mit dem Unterschied, daß nur eine Zweischichtfolie (35  $\mu\text{m}$ ) aus dem gleichen Polyethylenterephthalat hergestellt wurde.

Wie aus den folgenden Tabellen erkennbar ist, ist die verminderte Haftung am Prägewerkzeug bei erhöhten Temperaturen und/oder die Prägetiefe und/oder die Prägetiefe

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 6 -

nach anwendungstechnisch notwendiger thermischer Behandlung wesentlich besser als es die Folien des Standes der Technik bisher ermöglichten.

- 5    In den Tabellen haben die Symbole für die Haftung am Prägewerkzeug folgende Bedeutung:

- |    |     |  |
|----|-----|--|
|    | +   | Haftung  |
|    | ++  | starke Haftung   |
| 10 | +++ | sehr starke Haftung; die Folie wird<br>beim Abziehen zerstört. |

- Bei Vergleichsbeispiel B ist nur eine sehr geringe Präg-  
tiefe zu erzielen, die nach der thermischen Behandlung  
15    völlig verschwunden ist.

- Die erfindungsgemäßen Folien eignen sich nach an sich  
bekannten Techniken zur Übertragung der Prägestruktur auf  
andere Oberflächen, zum direkten Einsatz als matte Dekor-  
20    folien oder als Zeichenfolien. Außerdem werden durch die  
Verprägung die Laufeigenschaften auf Herstellungs- bzw.  
Verarbeitungsmaschinen gegenüber glatten Folien verbes-  
sert.

25

30

HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 7 -

	5	10	15	20	25	30		
Tabelle 1:								
Folie nach Beispiel 1								
Präge- temp. (°C)	Haftung auf dem Prägewerk- zeug	Prägetiefe vor der thermischen Behandlung (/um)	Prägetiefe nach der thermischen Behandl. Zeit der Behandlung: 60 s (/um)	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C
100	-	20	14	12	10	8	8	8
110	-	20	17	17	15	10	10	10
120	-	26	22	22	20	18	18	16
130	-	26	23	25	25	20	20	19
140	-	26	25	25	25	22	22	21
150	-	26	25	25	25	24	24	23
160	-	26	25	25	25	25	25	25
170	-	26	26	26	26	26	26	26
180	-	26	26	26	26	26	26	26
190	-	26	26	26	26	26	26	26
200	-	26	26	26	26	26	26	26
210	+	26	26	26	26	26	26	26
220	+++	26	26	26	26	26	26	26



HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 8 -

30 25 20 15 10 5

Tabelle 2:

Folie nach Beispiel 2

Prä- temp. (°C)	Haftung auf dem prägewerk- zeug	Prägetiefe vor der thermischen Behandlung (/um)	Prägetiefe nach der thermischen Behandl. Zeit der Behandlung: 60 s 120°C 140°C 160°C 180°C
100	-	10	2
110	-	10	3
120	-	12	5
130	-	15	6
140	-	15	15
150	-	15	15
160	-	15	15
170	-	15	15
180	-	15	15
190	-	15	15
200	-	15	15
210	+	15	15
220	+++	15	15

HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 9 -

5  
10  
15  
20  
25  
30

Tabelle 3:

Folie nach Vergleichsbeispiel A

Präge- temp. (°C)	Haftung auf dem Prägewerk- zeug	Prägetiefe vor der thermischen Behandlung (/um)	Prägetiefe nach der thermischen Behandl. (/um) Zeit der Behandlung: 60 s	120°C	140°C	160°C	180°C	200°C
100	+	16	14	12	12	11	10	
110	+	18	17	17	14	13	4	
120	++	25	24	18	18	16	13	
130	++	25	24	18	18	16	14	
140	+++							
150	+++							
160	+++							
170								
180								
190								
200								
210								
220								



HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

82/K 074

- 11 -

20. Dezember 1983

WLJ-Dr.Kn-df

## Patentansprüche

1. Prägbare, biaxial gestreckte und thermofixierte Mehrschichtfolie aus Polyestern mit unterschiedlichen  
5 Schmelzpunkten, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie aus zwei außenliegenden Polyesterschichten besteht, zwischen die eine niedriger schmelzende Polyesterschicht eingebettet ist, und daß die Folie bei höheren Temperaturen prägbar ist und bei einer anwendungstechnisch notwendigen  
10 Thermobehandlung die vorgegebene Prägetiefe weitgehend beibehält.

2. Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die außenliegenden Polyesterschichten aus Polyethylen-  
15 terephthalat bestehen.

3. Folie nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die außenliegende Polyesterschicht, von der die Prägung ausgehend vorgenommen wird, in ihrer  
20 Stärke dünner ist als die zweite außenliegende Polyester-schicht.

4. Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenschicht aus einem Copo-  
25 lyester besteht, der zwischen 5 und 95 Gew.-% Ethylen-isophthalateinheiten enthält.

5. Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Gesamtfolienstärke 5 bis 350  $\mu\text{m}$  beträgt, wobei die Stärke der Zwischenschicht wenigstens  
30 0,5  $\mu\text{m}$  beträgt.

HOECHST AKTIENGESellschaft  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

82/K 074

- 12 -

6. Verfahren zur Herstellung der Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie co-extrudiert wird.

5        7. Verfahren zur Herstellung einer Folie nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man sie unter ausreichendem Druck in Kontakt mit einer strukturierten Fläche, bevorzugt einer Walze bringt, deren Struktur sich dann auf die Dreischichtfolie überträgt.

10

15

20

25

30

ATM-2216-1  
Division of 09/461,313  
Wilfried JUD